



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche y nivelador flexible de piso de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche y nivelador flexible de piso de DAP® es un producto listo para usar a base de látex que se usa para rellenar grietas, sujetadores o agujeros de nudos y nivelar áreas bajas en contrapisos de contrachapado o superficies de concreto. El Parche y nivelador de piso de Dap permanecerá flexible permitiendo que el contrapiso de contrachapado se flexione sin agrietar las áreas rellenas.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris claro	7079859184
Galón (3.8 l)	Gris claro	7079859190

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para contrapiso de contrachapado y concreto
- Fórmula resistente a las grietas
- Se puede lijar para rebajar los bordes

USOS SUGERIDOS

Es ideal para rellenar y nivelar superficies antes de la instalación de alfombras, piso de vinilo o laminados, así como baldosas de cerámica o mosaico de piso.

NOTA: El Parche flexible y nivelador de piso de DAP® no está diseñado para superficie de circulación, por lo tanto no se recomienda la aplicación de pintura para crear una superficie de circulación.

APLICACIÓN

1. Las superficies a adherir deben estar limpias, secas y libres de todo material extraño.
2. Todo el adhesivo viejo, cera o revestimiento se debe retirar antes de la aplicación.
3. Usando una espátula ancha o un palustre estrecho, aplique el Parche y nivelador de piso directamente al área que va a rellenar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

4. Aplique hasta ¼" (6.4 mm) y deje secar aproximadamente 6 horas a una consistencia dura. Para un espesor mayor de ¼" (6.4 mm), aplique en varias capas permitiendo que cada capa seque completamente entre aplicaciones.
5. Rebaje los bordes en todas las aplicaciones para garantizar una superficie lisa.
6. La profundidad máxima de aplicación es ¾" (19 mm).
7. Pruebe si está seco presionando una moneda al parche. Si no muestra hendidura por lo general indica suficiente tiempo de secado para la aplicación del adhesivo. El tiempo de secado aumentará con el espesor del producto, la temperatura más baja y/o mayor humedad.

NOTA: El Parche y nivelador flexible de piso de DAP no está diseñado para superficie de circulación, por lo tanto no se recomienda la aplicación de pintura para crear una superficie de circulación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Temperatura de aplicación	Mínimo 40° F (4° C)
Temperatura de servicio	-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)
Vida útil	12 meses
Tiempo para endurecer	6 horas
Cubrimiento	Un cuarto de galón rellena de 3 a 4 pies ² (0.3 a 0.4 m ²) a ¼ " (6.4 mm) de espesor

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material curado se deberá raspar o lijar. Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado herméticamente. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.