



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Adhesivo para alfombra DAP® WELDWOOD®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo para alfombra DAP® WELDWOOD® es un adhesivo de látex/resina de alto rendimiento diseñado para la instalación de la mayoría de las alfombras de interior. La fórmula de gran resistencia es resistente al agua y estable a la congelación/descongelación. Limpieza fácil con agua cuando está mojado.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (0.94L)	Marrón claro	7079800185
Galón (3.8L)	Marrón claro	7079800186

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fácil de dispersar
- Excelente capacidad para volver a adherir a las 24 horas
- Fácil de limpiar
- Es resistente al agua cuando seca
- No es inflamable – cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)

### USOS SUGERIDOS

Para adherir alfombra, con una diversidad de respaldos, a contrachapado clasificado de base de piso evaluado por la American Plywood Association (APA), y a concreto.

El adhesivo para alfombras DAP® WELDWOOD® está diseñado para adherir alfombras con respaldo de polipropileno, yute, goma (esponja y espuma), reforzador, uretano de celdas cerradas, látex unitario, tejido, fusión en caliente, así como alfombras sin respaldo perforadas con aguja.

El Adhesivo DAP® WELDWOOD® se puede usar sobre fieltro, concreto totalmente curado seco, en, sobre o por debajo del nivel del suelo, de contrachapado clasificado para revestimiento de piso o tablero de partículas.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Este producto de alto rendimiento y mediano endurecimiento demuestra una excelente capacidad de aplicación con palustre, agarre inicial y captación. Esta fórmula de poco olor, no inflamable, cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y es estable a la congelación/descongelación.

## APLICACIÓN

### **Preparación:**

1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso y la habitación a una temperatura de al menos 65°F (18°C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los contrapisos por encima o por debajo del nivel del suelo deben estar planos, firmes, secos, lisos, limpios y libres de polvo, suciedad, cera, pintura y materiales ajenos. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de vertido) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.

<b>Tipo de revestimiento de piso</b>	<b>Tamaño de la muesca del palustre</b>	<b>Cubrimiento aprox.</b>
Alfombra de punzonado de aguja sin respaldo	Palustre de muesca cuadrada de 1/16" x 1/16" x 3/32" (1.6 x 1.6 x 2.4 mm)	12-20 yd <sup>2</sup> (10-16.7 m <sup>2</sup> ) /gal (3.8 l)
Alfombra de respaldo liso	Palustre de muesca en U de 3/32" x 1/8" x 1/8" (2.4 x 3.2 x 3.2 mm)	12-16 yd <sup>2</sup> (10-13.4 m <sup>2</sup> ) /gal (3.8 l)
Alfombra con respaldo texturizado regular	Palustre de muesca en V de 1/8" x 1/16" x 1/8" (3.2 x 1.6 x 3.2 mm)	10-14 yd <sup>2</sup> (8.3-11.7 m <sup>2</sup> ) /gal (3.8 l)
Alfombra con respaldo texturizado profundo	1/8" x 1/8" x 3/16 (3.2 x 3.2 x 4.8 mm)	8-14 yd <sup>2</sup> (6.7-10.3 m <sup>2</sup> ) /gal (3.8 l)

### **Aplicación:**

1. Aplique el adhesivo con el palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°. No disperse más adhesivo del que pueda cubrir en 20-30 minutos. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
2. Ubique la alfombra adecuadamente y colóquela en el adhesivo. Deje que el adhesivo endurezca durante 15 minutos cuando trabaje con sustratos menos porosos o alfombras con respaldo rígido.
3. Revise para comprobar si el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente al revestimiento de piso levantando una esquina periódicamente. Si no se está transfiriendo, aplique más adhesivo.
4. Cuando encuentre uniones transversales, use un sellador de uniones de alfombra para adherir la unión transversal al piso. Termine la instalación de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la alfombra.
5. Pase un rodillo recomendado para alfombra en dos direcciones o presione la alfombra en su lugar con un tubo con núcleo de cartón.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia:	Adhesivo liso
Vehículo:	Polímero sintético
Volátil:	Agua, destilados de petróleo
Olor:	Leve
Sólidos:	62% por peso
Peso/galón:	10 lb (4.6 kg)
Tiempo para trabajarlo :	20-30 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Soporta menos de 5 ciclos a 0
Vida útil:	12 meses

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Use agua jabonosa para retirar el adhesivo del rodapié y los implementos. El producto en un contenedor sin abrir tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto soporta 5 ciclos de congelación/descongelación sin que se afecte su rendimiento. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una mínima cantidad de aire atrapado con una tapa ajustada.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

### **Garantía limitada:**

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. Deberá tener su recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de **comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular**. En ningún caso DAP será responsable por daños incidentales o **resultantes**. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones de daños incidentales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**